

施工配比：

滚涂：第一遍加入20%–30%的洁净水，第二遍加入10%–20%的水。

喷涂：加入30%–40%的洁净水。根据设计要求施工2–3遍。

注意事项：

- 1、墙体要求牢固、坚实、干燥、平整、清洁，表面无油渍浮灰空洞。
- 2、使用后的工具需要立即清洗干净并晾干。
- 3、必须按照规定的比例进行稀释，过量的稀释可能会引起漆膜粉化。



无机涂料品种

产品类别	物料编码	适用范围	产品特点
经典型无机内墙涂料	2066	内墙	经济、环保、耐久
标准型无机内墙涂料	2088	内墙	环保、耐久、肌理突出
经典型无机外墙涂料	2266	外墙	经济、环保、耐久
标准型无机外墙涂料	2288	外墙	环保、耐久、肌理突出

包装及储存：

- 1) 产品需要储存在阴凉通风干燥处，温度5–30℃范围内，湿度80%以下。满足储存条件下，保质期为18个月。
- 2) 包装：20公斤/桶。
- 3) 产品生产日期及批号见标签。

深圳市西蒙联合建筑材料有限公司
地址：深圳市南山区深南大道12069号海岸卡夫诺东座2921室
电话：0755—86672468 86672408 86654882
传真：0755—86672403 邮箱：visimon@126.com
网址：www.webstucco.com(官网) www.0-voc.com(西蒙灰泥)



ON
SIM

西蒙无机涂料·低VOC耐久性好

无机涂料



无机涂料：

是一种以无机材料碱金属硅酸盐水溶液和胶体二氧化硅为主要成膜物质的涂料，广泛用于建筑墙体内外墙装饰，具备悠久的历史。



成分：

碱金属硅酸盐水溶液和胶体二氧化硅的水分散液，颜料、填料以及各种助剂，具有良好的耐水、耐碱、耐污染、耐气性能。



产品性能：

- 1、石化作用：无机涂料之秘诀是它与矿物基质的石化作用（发生化学作用而化合在一起，形成一种防水及防酸的硅酸岩石）。
- 2、不燃性：无机涂料具有无机物之特性，抗温变性能好，在1200℃的高温下不会燃烧。
- 3、透气性：无机涂料具有防水性及高度的呼吸力。
- 4、环保性：无机涂料能抗酸，所以不受工业排出的污化物的腐蚀。
- 5、无菌及苔藓滋生，不产生静电吸引尘埃，从而堆积成污物的情况会减少许多倍。
- 6、无臭味有利于保护生态环境，无机涂料具有无机物之本质。
- 7、它不含有机化学原料或溶剂，在生产和应用期间不对环境生态产生破坏。

技术参数：

- 1、颜色：白色及根据色卡调配的色彩，无机色浆不能配制的色彩除外。
- 2、涂刷面积：8-12平米/公斤/遍。
- 3、产品标准：
外墙：《JG/T26-2002外墙无机建筑涂料》
内墙：《GB18582-2001 室内装饰装修内墙涂料有害物质限量》

